

PREMIUM LIQUID RUBBER® MEMBRANE - VLASTNOSTI

Popis	<ul style="list-style-type: none"> · Kvapalná látka rýchlo aplikovateľná · Vodou riediteľný elastický tesniaci membránny náter · Netoxický
Základná charakteristika	<ul style="list-style-type: none"> · Obzvlášť vhodný pri neprítomnosti rozpúšťadiel a vysokých teplôt · Nehorľavý · Rýchle schnutie na pevný priľnavý konečný produkt · chemicky stabilný · Bezškárová a bezšvová aplikácia a finálny · Vysoká elasticita s nízkou napínaním · Prilieha k všetkým vyčisteným povrchom neobsahujúcim olej
Odporúčaný podklad	<ul style="list-style-type: none"> · Čistý, suchý až takmer suchý, jemne štrukturovaný alebo leptaný, betón pred aplikáciou vyčistiť vodou pod tlakom 20 Mpa · Predpripraviť kovy, sklo a plasty pred aplikáciou leptaním alebo vhodnou povrchovou úpravou
Odporúčaná hrúbka	2000 až 3500 mikrónov (suché)
Obsah pevných látok	60% - 65%
Uskladnenie	Chladné, suché, zakryté miesto
Klimatické požiadavky	Vyhňte sa extrémnemu teplu a chladu, alebo aplikujte v dvoch intervaloch
Farba	Čierna. Po úplnom vyschnutí možnosť aplikácie iných farieb.
Trvanlivosť	12 mesiacov počas ktorých je nutné látku miešať a rotovať sudy raz za mesiac
Zosilňovanie	<ul style="list-style-type: none"> · Aplikácia na tkanú polyesterovú podložku: · V miestach kde je ochrana a zosilnenie požadované kvôli nasledujúcim prípadom · Miesta s možným pohybom dvoch plôch · V miestach s predpokladaným intenzívnym slnečným svetlom ihneď po aplikácii · V miestach kde je nevyhnutná nezávislá sila podkladu
Interval pre aplikáciu ďalších vrstiev	12 hodín (po umytí a vysušení)
Návod na použitie	<ul style="list-style-type: none"> · Pripravte a zabezpečte miesto použitia · Pomiešajte emulziu (min. 30 min) s vhodným mixerom · Skontrolujte tlak, veľkosti trisiek a konvergenciu · Naneste skúšobnú vzorku pred aplikáciou · Skontrolujte vlastnosti vzorky · Skontrolujte emulziu: pomer katalyzátora · Vyhňte sa aplikácii jednej vrstvy hrubšej ako 4500 mikrónov
Čas schnutia	90% schnutia štandardnej hrúbky v rozmedzí 36 hodín pri 25°C a 50% vlhkosti vzduchu. Úplné schnutie je dosiahnuté do 14 dní.
Čistenie	<ul style="list-style-type: none"> · Rozliatie: utrite handričkou namočenou v benzíne následne pretrite citrusovým olejom · Zariadenie: použite benzín alebo jeho destiláty bezpečne zahriate, uskladnite "navlhčené" · Osobné: použite detský olej · Predídte zbytočnému kontaktu s pokožkou. Dbajte na dodržiavanie bezpečnostných noriem.
Balenie	275 galónové zásobníky a 55 galónové sudy

